

DESCRIPTION

- Une bande pour l'étanchéité des joints
- En mousse souple de polyuréthane à imprégnation de dispersion d'acrylate
- Bandes adhésives une face
- Pré-comprimés en usine à environ 80 % de son épaisseur initiale



APPLICATIONS

- Construction de fenêtres
 - Joints de raccordement étanches aux pluies battantes
 - Etanchéité thermique entre le dormant et la maçonnerie, les raccords de profil, les remplissages, pose de baguettes.
- Technique de façades
 - Support pour béton coulé sur place/éléments en béton
 - Raccordement de coffrage pendant le bétonnage.
- Construction intérieure
 - Murs de séparation légers
 - Isolation acoustique de parois doubles
- Toits raides / toits plats
 - Fenêtres de toits
 - Etanchéité de tuiles flamandes
 - Faite/arête/noue/lucarne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Comportement au feu	DIN 4102, T1 - B2
Résistance à la température	-30°C - +100°C, à court terme max. 130°C
Permeabilité des joints : DIN EN 1026	$a^n \leq 1 \text{ m}^3/[\text{h.m}(\text{daPa})^{2/3}]$
Etanchéité à la pluie battante : DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$
Résistance à la traction : ISO 1798	$> 60 \text{ kPa}$
Allongement à la rupture : ISO 1798	$> 180\%$
Résistance à la compression : ISO 3386	Ca. 2,3 kPa
Stabilité de stockage	18 mois à partir de la date de production

EMBALLAGE ET DIMENSIONS

Dimension	Emballage
10 x 10 mm	30 rouleaux de 18 m/carton
15 x 10 mm	20 rouleaux de 18 m/carton
15 x 15 mm	20 rouleaux de 12 m/carton
20 x 15 mm	15 rouleaux de 12 m/carton

MODE D'EMPLOI

Poser

Veuillez respecter les indications de montage qui se trouvent dans chaque carton.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.